



ENDUIBRIC

Fiche technique

Pour locaux secs et moyennement humides EA à EB+p

DESCRIPTION

- Enduit intérieur prêt à l'emploi à la chaux naturelle pour applications manuelle et mécanique, destiné à réaliser des finitions traditionnelles et contemporaines.
- Enduit monocouche applicable en une ou deux passes.
- Projection à la machine de maçon.
- Projection à la machine de plâtrier.
- Epaisseur d'application comprise entre 5 et 15 mm selon les types de support et les finitions souhaitées.
- Finitions possibles : talochée, lissée, époncée, broyée, grattée fin.
- Compatible avec les produits de décoration à base de chaux : patines, badigeons, possibilité de réaliser des finitions à fresco.

TYPES DE SUPPORTS ADMISSIBLES

- Briques Monomur : montage à joints minces et mortier traditionnel.
- Carrobriq
- Brique de refend à joints minces
- Plaque de plâtre (avec préparation du support préalable : passer un primaire d'accrochage type San Tommaso ou autre)
- Saignées au mortier bâtardé

SUPPORTS

- Propres, sains, dépoussiérés, dépourvus de balèbres.
- Humidifiés la veille.
- En conformité avec le D.T.U 20.1 relatif au parois et murs en maçonnerie de petits éléments.
- Saignées de plâtre : appliquer 24 h avant un primaire d'accrochage.
- Trous important dans la maçonnerie : reprendre avec un mortier de chaux ou bâtard.

APPLICATION

Préparation du produit :

- Dosage en eau : 4 à 4.6 litres par sac de 25 kg selon le type d'application.
- Temps de malaxage machine : 7 minutes.
- Temps de malaxage bétonnière : 5 à 7 minutes.

Mise en oeuvre :

- Application manuelle : plâtoir/lisseuse/taloche.
- Application mécanique avec machine de maçon :

Ø Buse en mm	Pression en sortie de jaquette (en Bars)
12	10

- Application mécanique possible avec machine à plâtre.

TEMPS D'EMPLOI

- 1 heure sur plaque de plâtre à 20°C
- 1 heure sur brique Monomur à 20°C
- 2.5 heures sur brique Monomur à 15°C

TAUX DE GÂCHAGE

- Dosage en eau : 4 à 4.6 litres par sac de 25 kg selon le type d'application.
- Ne pas appliquer en cas de risques de gel.

CARACTERISTIQUES

- Poudre de Couleur blanche.

CONSOMMATION

- 15.5 kg/m²/cm d'épaisseur sur brique Monomur
- 3 à 4 kg/m² sur plaque de plâtre (en fonction des finitions)

TEMPERATURE D' EMPLOI

- Travailler le produit entre 5°C et 30°C

CONSERVATION

- Stockage dans un lieu sec et ventilé.
- Conservation 6 mois à partir de la date de fabrication dans son emballage non ouvert.

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement en sacs de 25 kgs.

Site de Colomiers
Route d'Auch - BP 313
F 31773 Colomiers Cedex
Tél : (33) 05 61 30 61 53
Fax : (33) 05 61 30 63 02
www.imerys-structure.com

IMERYS Structure
est une marque déposée.
IMERYS TC
SAS AU CAPITAL
DE 161 227 700 EUROS
B 449 354 224 RCS LYON
SIREN B 449 354 224
NAF 264 B
TVA CEI FR 43 449 354 224