



1519

IMERYS TC

Lieu dit Les Tuileries

42300 MABLY

**06**

1519 - CPD - 17.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

**Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles verticales**

**OPTIBRIC PV 560 x 200 x 274**

Dimensions L x E x H	<b>560</b>	<b>200</b>	<b>274</b>	mm
Tolérances Tm	<b>±10</b>	<b>±8</b>	<b>± 0,5</b>	mm
Plage Rm	<b>12,5</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	mm
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm

Résistance à la compression :  
(perpendiculaire à la face de pose)

**8** N/mm<sup>2</sup>

Stabilité dimensionnelle (Dilatation due à l'humidité)

**≤ 0.6** mm/m

Adhérence (valeur fixe) :

**0,15** N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs :

**NPD (S0)**

Réaction au feu :

**A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

**5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :

**650** kg/m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue :

**1900** kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques :

**D1**

Absorption d'eau :

**Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

**/**

**> 12%**

(mesure et calcul selon Règles Th-U) :

**0,78** m<sup>2</sup>.K/W

(mesure et calcul selon Règles Th-U)

Durabilité contre le gel/dégel :

**Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)

codes articles :

62966 - 62967

