



1519

IMERYS TC

Z.I. Les plantées  
42 680 Saint Marcellin en Forez

**06**

1519 - CPD - 12.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 2

**Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales**

**Brique 100 bars 470X200X266**

Dimensions L x E x H	<b>470</b>	<b>200</b>	<b>266</b>	mm
Tolérances Tm	<b>±10</b>	<b>±8</b>	<b>±4</b>	mm
Plage Rm	<b>12,5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	mm
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				<b>NPD</b> mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				<b>NPD</b> mm

Résistance à la compression : **10** N/mm<sup>2</sup>  
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : **775** kg/m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue : **1850** kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques : **D1**

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou **/**

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **>12%**

Résistance thermique brique (valeur tabulée selon Règles Th-U) : **0,47** m<sup>2</sup>.K/W

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)