



1519

IMERYS TC

La Sauvegarde - route d'Auch  
31773 COLOMIERS

**06**

1519 - CPD - 6.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

### Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles horizontales

**OPTIBRIC JM 560 x 200 x 274**

Dimensions L x E x H	<b>560</b>	<b>200</b>	<b>274</b>	mm
Tolérances Tm	± 16,8 mm.	± 6 mm.	± 0,5 mm.	
Plage Rm	NPD	4 mm.	1 mm.	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm

Résistance à la compression : **4** N/mm<sup>2</sup>  
(perpendiculaire à la face de pose)

Stabilité dimensionnelle (Dilatation due à l'humidité) **≤ 0,6** mm/m

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : **550** kg/m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue : **1850** kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques : **D1**

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou **/**

Épaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **> 12%**

Résistance thermique brique **0,75** m<sup>2</sup>.K/W

(mesure et calcul selon Règles Th-U)

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)