



1519

IMERYS TC

La Sauvegarde - route d'Auch
31773 COLOMIERS

06

1519 - CPD - 6.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles verticales

OPTIBRIC PV JM 560 x 200 x 274

Dimensions L x E x H	560	200	274	mm
Tolérances Tm	± 10 mm.	± 8 mm.	± 0,5 mm.	
Plage Rm	12,5 mm.	10 mm.	1 mm.	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				1 mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				1 mm

Résistance à la compression : **8** N/mm²
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm²

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : **550** kg/ m³

Masse volumique absolue : **1850** kg/m³

Tolérances sur masses volumiques : **D1**

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou **/**

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **> 12%**

Résistance thermique brique **0,78** m².K/W

(mesure et calcul selon Règles Th-U)

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)