



1519

IMERYS TC

Route de Morizes

33190 GIRONDE S/DROPT

06

1519 - CPD - 11.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles horizontales

Brique OPTIBRIC 560-200-274 mm

Dimensions L x E x H	560	200	274	mm
Tolérances Tm	± 16,8 mm	± 6 mm	± 0,5 mm	
Plage Rm	NPD	4 mm	1 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)			1	mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)			1	mm

Résistance à la compression :
(perpendiculaire à la face de pose)

4 N/mm²

Stabilité dimensionnelle (Dilatation due à l'humidité)

≤ 0.6 mm/m

Adhérence (valeur fixe) :

0,15 N/mm²

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)

Réaction au feu :

A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :

575 kg/m³

Masse volumique absolue :

1850 kg/m³

Tolérances sur masses volumiques :

D1

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides ou

<75%

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

/

Résistance thermique brique :

0,75 m².K/W

(mesure et calcul selon Règles Th-U)

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)

codes articles :

39264 - 41715 - 54868

1