



IMERYS TC
Route de Morizes
33190 GIRONDE S/DROPT
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2

Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales
double Tableau ARGELIS de calepinage 400-200-190 mm

Dimensions L x E x H	400	200	190	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 8 mm	± 4 mm	
Plage Rm	12,5 mm	10 mm	5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				NPD mm

Résistance à la compression : (perpendiculaire à la face de pose)	4	N/mm ²
Adhérence (valeur fixe) :	0,15	N/mm ²
Teneur en sels solubles actifs :	NPD (S0)	
Réaction au feu :	A1	
Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :	5/10	
Isolation acoustique aérienne directe		
Masse volumique apparente :	750	kg/ m ³
Masse volumique absolue :	/	kg/m ³
Tolérances sur masses volumiques :	D1	
Absorption d'eau :	Ne pas laisser exposer	
Configuration : Pourcentage des vides ou Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :	/	
Durabilité contre le gel/dégel :	> 12%	
(selon NF P 12-021-2, annexe C)	Conforme	

cods articles :

35216 - 35217

112