



1519

IMERYS TC

Route de Morizes
33190 GIRONDE S/DROPT

06

1519 - CPD - 11.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles verticales

Brique OPTIBRIC PV 560-200-274 mm

Dimensions L x E x H	560	200	274	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 8 mm	± 0,5 mm	
Plage Rm	12,5 mm	10 mm	1 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				1 mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				1 mm

Résistance à la compression :
(perpendiculaire à la face de pose)

8 N/mm²

Adhérence (valeur fixe) :

0,15 N/mm²

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)

Réaction au feu :

A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10

Isolation acoustique aérienne

Masse volumique apparente :

595 kg/m³

Masse volumique absolue :

1850 kg/m³

Tolérances sur masses volumiques :

D1

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides ou

< 75%

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

/

Résistance thermique brique :

0,78 m².K/W

(mesure et calcul selon Règles Th-U)

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)