



1519

IMERYS TC  
Route de Morizes  
33190 GIRONDE S/DROPT

**06**

1519 - CPD - 11.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

### Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles verticales

**Brique MONOMUR JM 275-375-219 mm type calepinage**

Dimensions L x E x H	275	375	219	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 10 mm	± 0,5 mm	
Plage Rm	12,5 mm	12,5 mm	1 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm

Résistance à la compression :  
(perpendiculaire à la face de pose)

**8** N/mm<sup>2</sup>

Adhérence (valeur fixe) :

**0,15** N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs :

**NPD (S0)**

Réaction au feu :

**A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

**5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente :

**710** kg/m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue :

**/** kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques :

**D1**

Absorption d'eau :

**Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou

**/**

Épaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

**> 12%**

Durabilité contre le gel/dégel :

**Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)