



1519

IMERYS TC  
Route de Morizes  
33190 GIRONDE S/DROPT  
**06**  
1519 - CPD - 11.00

EN 771-1  
Brique LD, Catégorie 1

**Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles verticales**  
**Brique MONOMUR JM 285-375-219 mm type ébrasement**

Dimensions L x E x H	<b>285</b>	<b>375</b>	<b>219</b>	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 10 mm	± 0,5 mm	
Plage Rm	12,5 mm	12,5 mm	1 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				<b>1</b> mm

Résistance à la compression : 

<b>8</b>	N/mm <sup>2</sup>
----------	-------------------

  
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) : 

<b>0,15</b>	N/mm <sup>2</sup>
-------------	-------------------

Teneur en sels solubles actifs : 

<b>NPD (S0)</b>
-----------------

Réaction au feu : 

<b>A1</b>
-----------

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 

<b>5/10</b>
-------------

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : 

<b>660</b>	kg/ m <sup>3</sup>
------------	--------------------

Masse volumique absolue : 

<b>/</b>	kg/m <sup>3</sup>
----------	-------------------

Tolérances sur masses volumiques : 

<b>D1</b>
-----------

Absorption d'eau : 

<b>Ne pas laisser exposer</b>
-------------------------------

Configuration : Pourcentage des vides ou

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : 

<b>&gt; 12%</b>
-----------------

Durabilité contre le gel/dégel : 

<b>Conforme</b>
-----------------

(selon NF P 12-021-2, annexe C)