



1519

IMERYS TC  
Route de Morizes  
33190 GIRONDE S/DROPT

**06**  
1519 - CPD - 11.00

EN 771-1  
Brique LD, Catégorie 1

**Brique de mur à enduire, à alvéoles verticales**  
**Brique MONOMUR 275-375-212 mm Type Calepinage**

Dimensions L x E x H	<b>275</b>	<b>375</b>	<b>212</b>	mm
Tolérances Tm	± 10 mm	± 10 mm	± 4 mm	
Plage Rm	12,5 mm	12,5 mm	5 mm	
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				<b>NPD</b> mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				<b>NPD</b> mm

Résistance à la compression : 8 N/mm<sup>2</sup>  
(perpendiculaire à la face de pose)

Adhérence (valeur fixe) : 0,15 N/mm<sup>2</sup>

Teneur en sels solubles actifs : NPD (S0)

Réaction au feu : A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/10

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : 710 kg/m<sup>3</sup>

Masse volumique absolue : / kg/m<sup>3</sup>

Tolérances sur masses volumiques : D1

Absorption d'eau : Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides ou /

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : > 12%

Durabilité contre le gel/dégel : Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)

codes articles :

35242 - 35243

62