



IMERYS TC
Lieu dit Les Tuileries
42300 MABLY
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2
Brique de cloison à enduire, à alvéoles horizontales
Carrobric Isophon
550/97/500

Dimensions L x E x H	550	97	500	mm
Tolérances Tm	± 16,5	± 2,8	± 15	mm
Plage Rm	NPD	4	10	mm
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				/
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				/

Résistance à la compression :
(perpendiculaire à la face de pose)

1,8	N/mm ²
------------	-------------------

Stabilité dimensionnelle
(dilatation due à l'humidité)

≤ 0,6	mm/m
--------------	------

Adhérence (valeur fixe) :

0,15	N/mm ²
-------------	-------------------

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)

Réaction au feu :

A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10

Isolation acoustique aérienne directe :

Masse volumique apparente

780	kg/ m ³
------------	--------------------

Masse volumique absolue

/	kg/m ³
---	-------------------

Tolérances sur masses volumiques :

D1

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides ou

/

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

> 12%

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)