



IMERYS TC
Lieu dit Les Tuileries
42300 MABLY
06

EN 771-1
Brique LD, Catégorie 2
Brique de cloison à enduire, à alvéoles horizontales
400/80/200

Dimensions L x E x H	400	80	200	mm	
Tolérances Tm	± 12 mm	± 2,4 mm	± 6 mm		
Plage Rm	NPD	4 mm	4 mm		
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				/	mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				/	mm

Résistance à la compression :
(perpendiculaire à la face de pose)

2,8 N/mm²

Stabilité dimensionnelle
(dilatation due à l'humidité)

≤ 0,6 mm/m

Adhérence (valeur fixe) :

0,15 N/mm²

Teneur en sels solubles actifs :

NPD (S0)

Réaction au feu :

A1

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :

5/10

Isolation acoustique aérienne directe :

Masse volumique apparente

720 kg/ m³

Masse volumique absolue

/ kg/m³

Tolérances sur masses volumiques :

D1

Absorption d'eau :

Ne pas laisser exposer

Configuration : Pourcentage des vides ou

/

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre :

> 12%

Durabilité contre le gel/dégel :

Conforme

(selon NF P 12-021-2, annexe C)