



1519

IMERYS TC

Z.I. Les plantées

42 680 Saint Marcellin en Forez

06

1519 - CPD - 12.00

EN 771-1

Brique LD, Catégorie 1

Brique de mur rectifiée à enduire, à alvéoles horizontales

Brique OPTIBRIC JM 560X200X274

Dimensions L x E x H	560	200	274	mm
Tolérances Tm	±16	±6	±0,5	mm
Plage Rm	NPD	4	1	mm
Planéité des faces de pose (valeur maximum)				1 mm
Parallélisme des faces de pose (valeur maximum)				1 mm

Résistance à la compression : **4** N/mm²
(perpendiculaire à la face de pose)

Stabilité dimensionnelle (Dilatation due à l'humidité) **≤ 0,6** mm/m

Adhérence (valeur fixe) : **0,15** N/mm²

Teneur en sels solubles actifs : **NPD (S0)**

Réaction au feu : **A1**

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/10**

Isolation acoustique aérienne directe

Masse volumique apparente : **655** kg/m³

Masse volumique absolue : **1850** kg/m³

Tolérances sur masses volumiques : **D1**

Absorption d'eau : **Ne pas laisser exposer**

Configuration : Pourcentage des vides ou **<70%**

Epaisseurs cumulées d'une face à l'autre : **/**

Résistance thermique brique (mesure et calcul selon Règles Th-U) : **0,75** m².K/W

(mesure et calcul selon Règles Th-U)

Durabilité contre le gel/dégel : **Conforme**

(selon NF P 12-021-2, annexe C)