



Enduit CARROFIN

Fiche technique

Locaux Secs
EA et EB

• DESCRIPTION

Enduit gros CARROBRIC est un enduit de couleur blanche à base de plâtre de Paris, poudre de marbre et d'adjuvants spécifiques.

• UTILISATION

Enduit CARROFIN est un enduit très fin destiné au lissage des cloisons en Carrobric qui ont déjà reçu une première passe d'enduit CARROGROS.

Cet enduit fera disparaître éraflures, rayures et autres petits défauts.

Utilisation intérieure en locaux secs (EA et EB).

• SUPPORTS

Enduit CARROGROS IMERYS Structure.

Les fonds doivent être durs, sains, secs, propres et dépoussiérés suivant norme NF P74201. .

• APPLICATION

L'application s'effectue à la lame à enduire ou à la lisseuse.

• FINITION

Peintures laquées, brillantes ou satinées.

• TEMPS D'EMPLOI :

Environ 4 h

• TAUX DE GÂCHAGE :

50 % soit 12,5 litres d'eau pour 25 kg de poudre .

• CARACTERISTIQUES

Poudre de couleur blanche.

• CONSOMMATION :

environ 0.250 Kg / m² et par couche.

• TEMPERATURE D'EMPLOI :

Minimum + 2°C.

• CONSERVATION:

9 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité.

• CONDITIONNEMENT:

48 sacs de 25 kg sur palette perdue housée.

• AVIS TECHNIQUE :

- N° 9/03-769 Système Carrobric
- N° 9/03-753 Isophon et Carrophon

Site de Colomiers

Route d'Auch - BP 313
F 31773 Colomiers Cedex
Tél : (33) 05 61 30 61 53
Fax : (33) 05 61 30 63 02
www.imerys-structure.com

IMERYS Structure
est une marque déposée.
IMERYS TC
SAS AU CAPITAL
DE 161 227 700 EUROS
B 449 354 224 RCS LYON
SIREN B 449 354 224
NAF 264 B
TVA CEI FR 43 449 354 224

POUR VOUS, TOUTES LES VALEURS DE LA TERRE.