



Tous locaux
Secs et humides
EA à EC

• DESCRIPTION

Enduit CARROFEU est un enduit de couleur grise à base de ciment, de charges et isolants minéraux, ainsi que d'adjuvants organiques naturels. Il est déposé symétriquement sur les deux faces de la cloison Carrobric avec une épaisseur minimale de 7 mm.

• UTILISATION

Enduit CARROFEU est un enduit de faible densité conçu pour répondre aux exigences de sécurité et d'incendie. Il est destiné à l'enduction des cloisons en carreaux de terre cuite CARROBRIC, en milieu humide (EB+ à EC). Utilisation intérieure.

• SUPPORTS

Éléments de terre cuite CARROBRIC en **montage S12 exclusivement** (montage au liant colle maçonnerie IMERYS Structure). Les fonds doivent être durs, sains, secs, propres et dépoussiérés.

• APPLICATION

L'application peut être manuelle ou machine (machine à projeter type P11 de Putzmeister).

• FINITION

Le Carrofeu ayant une dureté moyenne, il est nécessaire d'appliquer le durcisseur de fond SECAUF 18 avant toute finition (carrelage, peinture...).

• Le Durcisseur : SECAUF 18

Il s'applique en une fois sur l'enduit sec et propre, au rouleau ou à la brosse. Le nettoyage se fait à l'eau (attention, le séchage est très rapide au contact de l'air).

Remarque :

En locaux humides, il faudra utiliser une colle carrelage spéciale répondant à certains critères de tenue à l'humidité (voir CPT « Revêtements murs intérieurs... » d'Octobre 2000).



Site de Colomiers
Route d'Auch - BP 313
F 31773 Colomiers Cedex
TÉL : (33) 05 61 30 61 53
Fax : (33) 05 61 30 63 02
www.imerys-structure.com

IMERYS Structure
est une marque déposée.
IMERYS TC
SAS AU CAPITAL
DE 161 227 700 EUROS
B 449 354 224 RCS LYON
SIREN B 449 354 224
NAF 264 B
TVA CEI FR 43 449 354 224

• TEMPS D'EMPLOI

Environ 4 heures.

• TAUX DE GÂCHAGE

56 % soit 14 litres d'eau pour 25 kg de poudre.

• CARACTERISTIQUES

Poudre de couleur grise.

• CONSOMMATION

environ 0,65 kg/m² et par mm d'épaisseur soit 9,1 Kg de poudre par m² de cloison à traiter (2faces).

• TEMPERATURE D'EMPLOI

Minimum + 2°C.

• CONSERVATION

9 mois en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité.

• CONDITIONNEMENT

48 sacs de 25 kg sur palette perdue houscée.

• RESISTANCE AU FEU:

• P.V. N° 05 U 089

Carrobric 70 mm
+ Carrofeu 7 mm 2 faces + Secauf 18 : CF 1 h

• P.V. N° 05 U 089

Carrobric 100 mm
+ Carrofeu 7 mm 2 faces + Secauf 18 : CF 1 h

• P.V. N° 00 G 344

Carrobric 150 mm
+ Carrofeu 7 mm 2 faces+ Secauf 18 : CF 2 h

• P.V. N° 98 U 032

Carrophon 98 mm
+ Carrofeu 7 mm 2 faces + Secauf 18 : CF 1 h

• P.V. N° 94.37436

Carrobric ISOPHON 98 mm
+ Carrofeu 7 mm 2 faces + Secauf 18: CF 1 h 30

• P.V. N° RC98-201

Gaine technique Carrobric 70 mm
+ Carrofeu 7 mm faces extérieure
+ Secauf 18 : : CF 2 h.

• AVIS TECHNIQUE :

- N° 9/03-769 Système Carrobric
- N° 9/03-753 Isophon et Carrophon