



# Enduit CARROFIN

## Fiche technique

Locaux Secs  
EA et EB

### DESCRIPTION

Carrofin est un enduit pelliculaire de finition intérieur, en poudre, prêt à gâcher.  
Composition : plâtre, charges minérales, agents rétenteurs d'eau, épaississants et régulateurs de prise.

### UTILISATION

Enduit CARROFIN est un enduit très fin destiné au lissage des cloisons en Carrobric qui ont déjà reçu une première passe d'enduit CARROGROS.  
Cet enduit fera disparaître éraflures, rayures et autres petits défauts.  
Utilisation intérieure en locaux secs (EA et EB).

### SUPPORTS

Enduit CARROGROS IMERYS Structure.  
Les supports doivent être conformes au DTU 59.1. Ils seront durs, propres, sains et secs.

### APPLICATION

L'application s'effectue manuellement ou à la lisseuse.

### CARACTERISTIQUES

Poudre de couleur blanche et très fine.  
Aspect fini très lisse.

### TEMPS D'EMPLOI :

Durée pratique d'utilisation : 8 h environ

### TAUX DE GÂCHAGE :

Taux de gâchage par rapport au poids de poudre : env. 50% (soit 12 à 13 litres d'eau par sac de 25 kg).

### DELAI D' ATTENTE AVANT FINITION :

Attendre que le produit soit sec à cœur : 24h à 20°C - 30% HR.

Tous types de finition, et de peintures : brillantes, satinées, laques...

Les temps indiqués ci-dessus dépendent des conditions atmosphériques rencontrées sur chantier. Ils sont donnés pour des températures de 15 à 20°C. Des températures inférieures allongent ces valeurs, des températures supérieures les réduisent.

### CONSOMMATION:

Environ 0.250 kg par passe et par m<sup>2</sup>.

### RECOMANDATIONS:

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C, en plein soleil ou par fort vent.
- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'emploi.
- Ne pas ajouter d'eau ni de poudre si le produit commence à faire sa prise.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou en cours de dégel, en plein soleil ou sur support chaud.
- Température d'emploi : de +5°C à +30°C.

### CONSERVATION:

Stockage : 9 mois maximum à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, entreposé dans un endroit sec et frais.

### CONDITIONNEMENT:

Produit conditionné en sac papier (2 feuilles kraft + 1 pli polyéthylène).  
Sacs de 25kg : palettes de 48 sacs (1.200 tonne).

### SECURITE:

Produit non dangereux sans étiquette spéciale.

En cas de projection accidentelle dans les yeux ou sur la peau, un lavage à l'eau avant séchage est nécessaire.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter notre fiche de données de sécurité.

### AVIS TECHNIQUE :

- N° 9/03-769 Système Carrobric
- N° 9/03-753 Isophon et Carrophon

Site de Colomiers  
Route d'Auch - BP 313  
F 31773 Colomiers Cedex  
Tél : (33) 05 61 30 61 53  
Fax : (33) 05 61 30 63 02  
www.imerys-structure.com

IMERYS Structure  
est une marque déposée.  
IMERYS TC  
SAS AU CAPITAL  
DE 161 227 700 EUROS  
B 449 354 224 RCS LYON  
SIREN B 449 354 224  
NAF 264 B  
TVA CEI FR 43 449 354 224

POUR VOUS, TOUTES LES VALEURS DE LA TERRE.